


Deska Lamelowa Elewacyjna Premium Trapez


Skład:	<ul style="list-style-type: none"> • 55% – mączka drzewna • 35% – polietylen wysokiej gęstości HDPE • 10% – dodatki anti-UV, stabilizatory, barwniki
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • grubość – 26 mm (± 0,5 mm) • szerokość – 219 mm (± 3,0 mm) • długość – 2900 mm • waga liniowa – 3 kg/mb (-5% / +10%)
Cechy i właściwości:	<ul style="list-style-type: none"> • klasa odporności ogniowej E – szczelność ogniowa (zgodnie z normą PN-EN 13501) • zastosowanie w temperaturach -30°C/+60°C • niska absorpcja wody <0,7% (mrozoodporna) • wysoka odporność UV • wysoka odporność na pęknięcie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego) • wysoka odporność na gnicie i butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii • wysoka odporność na zniszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów • powłoka polimerowa zwiększająca plamoodporność i trwałość koloru
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> • elewacje • zabudowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych • mała architektura ogrodowa



Dostępne kolory:



Light Oak / Czarny



Orange Teak / Szary

Desek elewacyjnych EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie www.liderwood.pl

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach, osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych.

Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja montażu